

EURECO POUR VEHICULE ECVF

Application

Encre flexible pour bannières/toiles en PVC destiné à une application au rouleau ou en sérigraphie.

Aspect

Brillant.

Séchage

A 20°C:

Sérigraphie maille P45: 15 min

Au rouleau: 1-2 heures

Le séchage est plus rapide avec une température plus élevée.

Dilution

ECVF 1000 – REDUCER RAPIDE

- 5% pour sérigraphie avec maille P45
- 30% pour enduction au rouleau

Nettoyage

Nettoyant pour encre à solvant type CT 1000.

Emulsion

Emulsion résistante au solvant ou mixte type KIWO Z133.

Pouvoir couvrant

- 5 à 7 m²/l par enduction au rouleau
- 15 m²/l en impression sérigraphique avec maille P45

Durée de stockage

Plusieurs années.

Couleurs

Toutes les couleurs de notre nuancier.

Utilisation

- Sérigraphie en maille P45 ou application au rouleau.
- Si besoin, dégraisser avec IPA alcool isopropylique disponible dans notre gamme SICO.

Possibilité d'une deuxième couche

Lorsque la 1ère couche est bien sèche.

Résistance à la lumière et aux intempéries

Excellente pour toutes les couleurs de la série, à l'exception des fluos.

Comportement en mélange

Toutes les couleurs de la série sont miscibles entre elles.

Remarques

Faites toujours une épreuve avant de commencer le travail final.

